

KAPLAMA TUĞLA ÖZEL FLEX DERZ DOLGUSU

REFERANS STANDART: TS EN 13888 / 30.09.2022

- ▣ SINIFI: CG2 WA
- ▣ KARIŞIM ORANLARI: 20 kg derz 'e 4-5 lt su katılır
- ▣ HARCIN DİNLENME SÜRESİ: 5-10 dakikadır.
- ▣ HARCIN ÇALIŞABİLİRLİK SÜRESİ: 1 saattir.
- ▣ SARFIYAT: 1 m² de 4-5 kg kullanılır.
- ▣ KURU ORTAM BASINÇ MUKAVEMETİ: ≥ 15 M P a
- ▣ KURU ORTAM EĞİLME MUKAVEMETİ: $\geq 2,5$ M P a
- ▣ DONMA-ÇÖZÜNME ÇEVİRİMLERİNDEN SONRA BASINÇ MUKAVEMETİ: ≥ 15 M P a
- ▣ DONMA-ÇÖZÜNME ÇEVİRİMLERİNDEN SONRA EĞİLME MUKAVEMETİ: $\geq 2,5$ M P a
- ▣ YÜKSEK AŞINMA DİRENCİ: ≤ 1000 mm³
- ▣ AZALTILMIŞ SU EMME ORANI: 30 DK. SONRA ≤ 2 GR
240 DK. SONRA ≤ 5 GR
- ▣ UYGULAMA SICAKLIĞI: +5 °C ; +35 °C

HAZIRLAYAN	ÜNVANI	İMZASI	ONAYLAYAN	ÜNVANI	İMZASI
	LABORATUVAR ŞEFİ	VEDAT ÇALIM		GENEL MÜDÜR	BURAK AKYAVAŞ